

SOUDAGRIP

Päiväys: 29/03/2006

Sivu 1 (1)

Asennusliima

Tekniset ominaisuudet



Perusaine	synteettinen kumi
Olomuoto	tahna
Kuivumistapa	fyysinen kuivuminen ja kiteytyminen
Avoin aika*	5 min
Kuivumisnopeus*	20 min (alkulujuus), 24-48 h (loppulujuus)
Ominaispaino (DIN 53479)	1,30 g/ml
Lämpötilankesto kuivuttuaan	-20°C...+70°C

* Riippuu ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta, pinnasta, jne.

Tuotekuvaus:

Soudagrip on 1-komponenttinen, välittömästi tarttuva, suuren liimauslujuuden omaava, monipuolinen asennusliimamassa. Soveltuu myös täytemassaksi epätaisaisille pinnoille. Soudagrip on yhteensopiva useimpien rakennusmateriaalien kanssa (huokoiset ja ei-huokoiset).

Ominaisuudet:

- Erittäin hyvä alkutartunta
- Nopea ja voimakas liimautuminen
- Myös epätaisaisille pinnoille soveltuva täyttävä koostumus
- Korvaa naulat ja ruuvit

Käyttökohteet:

- Soudagrip soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin kuten esim. peitelistöjen, ikkunautojen ja -peltien, jalkalistojen, kipsilevyjen, reunalistojen, askelsuojien, seinä- ja lattialevyjen, ikkunakarmien, laattojen ja tiilien liimaukseen.

Pakkaus:

- Väri: beige
- Pakkauskoko: 310 ml patruuna

Varastointiaika:

12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +5°C...+25°C lämpötilassa

Pinnat:

Kunto: Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvatomat.

Suosittellemme yhteensopivuuskokeen suorittamista ennen varsinaisen työn aloitusta. Ei sovellu PE, PP ja PS pinnoille.

Käyttöohjeet:

Käyttötapa: käsi-, paineilma- tai akkukäyttöisellä puristimella.

Käytön aikainen lämpötila: +5°C...+30°C

Leikkaa patruuna auki ja kierrä suutin paikalleen. Muotoile suutin tarvittavaan kokoon leikkaamalla. Levitä liima patruunapuristimella vain toiselle pinnalle vanoina tai pisteinä. Levitä liimaa aina myös levyjen ja paneelien reunoihin sekä kulmiin. Paina pinnat välittömästi yhteen voimakkaasti painaen. Käytä tarvittaessa kumivasaraa apuna. Painavat kappaleet saattavat tarvita tuen pystysuorilla pinnoilla.

Käytä seinälevyjen ja muiden raskaiden materiaalien liimauksessa väli-irrotusmenetelmä: paina kappaleet yhteen ja irroita ne maksimissaan 10 min ajaksi ja paina uudelleen voimakkaasti yhteen. Käytä tarvittaessa kumivasaraa apuna. Tue liimattava kappale tarvittaessa kuivumisen ajaksi (noin 24-48 tuntia).

Puhdistus: Soudal Adhesive Cleaner 90A

Korjaukset: Soudagrip

Käyttöturvallisuus:

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Käyttö hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä tupakoi. Jos tila on huonosti ilmastoitu, käytä hengityssuojainta. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Huomioitavaa:

- Liimauksissa kappaleeseen asennuksen aikana kohdistettu voima määrittelee lopullisen liimauslujuuden. Kohdistetun voiman kestoajalla ei ole suurta merkitystä.
- Älä käytä kohteissa, joissa tuote on jatkuvasti veden alla.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.