

MOLYDUVAL

Soraja C 532



Elintarviketeollisuuden erikoisrasva

Lähes hajuton, väritön ja mauton voitelurasva. Valmistettu valkoisesta mineraaliöljystä ja alumiiniyhdistesakeuttamisaineesta. Valmistusprosessissa kiinnitetään erityishuomiota tuotteen puhtauteen. Rasva ei vaikuta tuotteen väriin, hajuun tai makuun joutuessaan tahattomaan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa. Sisältää FDA:n hyväksymiä hapettumisen estoaineita, jotka antavat erinomaisen stabiiliuden kemiallisia muutoksia vastaan. Sisältää myös ruosteenestoainetta, joka suojaa laakereita ja metallipintoja märissä olosuhteissa kosteudelta, vesipesulta ja höyryltä. Suojaa myös koneen joutokäynnin aikana. Suojaa veden haittavaikutuksilta ja tiivistää laakerin vedeltä tai hedelmä- ja vihannesmehuilta. Koska tuote sopii juoma- ja nestekäyttöön, se säilyttää koostumuksensa hyvin. Koska tuote kestää hiertymistä, se säilyttää koostumuksensa myös laakereiden raskaassa käytössä.

Ominaisuudet

- * ei sisällä mineraaliöljyä
- * erittäin hyvä korroosionsuoja
- * silikoniton
- * hyvä kylmän ja kuumen veden, jopa meriveden kestävyys
- * erinomainen kulumissuoja
- * Elintarviketurvallinen, eli tuote täyttää elintarviketeollisuuden H1-voiteluaineen vaatimukset
- * ei haitallinen
- * erittäin hyvä vedenkestävyys
- * mauton
- * tahmea
- * hajuton
- * hyvä pesunkestävyys

Käyttökohteet

- * elintarviketeollisuuden vaihteistot
- * O-renkaiden kokoonpano
- * vierintä- ja liukulaakerit korkeissa lämpötiloissa, uuneissa, tuulettimissa, moottoreissa
- * jäähdytyslaitteiden laakerit
- * elintarviketeollisuuden ketjut, pakkaus- ja täyttökoneet
- * suppiloiden ja patojen laakerit
- * teurastamojen tai lihaliikkeiden liukupalkit
- * korroosion kyllästysaine
- * kalantuotannon vierintä- ja liukulaakerit
- * koukut, holkkielementit, rullat, liitoskohdat, kytkimet

Tekniset tiedot

Väri		valkoinen
Notkeusluokka NLGI		2
Nimi		K2N-20
Perusöljy		parafiiniöljy
Perusöljy		valkoöljy
Nimi		ISO-L-XBDHA2
Tiheys 15 °C:ssa	kg/m ³	940
Vedenkestävyys, staattinen	Laatu	0
Lämpötila-alue	°C	-20 -> +140

Saat lisätietoja verkkosivustoltamme osoitteesta www.molyduval.com tai kysymällä lisää paikalliselta edustajalta.

Tämän käyttöohjeen sisältö perustuu nykyiseen tietoomme ja kokemuksiimme voiteluaineiden kehittämisessä ja valmistamisessa. Tribologisten järjestelmien monimutkaisuuden vuoksi tuotteidemme teho riippuu monista parametreista, joita emme pysty arvioimaan ja joiden vaikutusta emme pysty ennakoimaan. Tästä syystä yleisvääntämien tekeminen tuotteidemme toimivuudesta ei ole mahdollista. Tämän käyttöohjeen tiedot sisältävät sitoumuksettomia ohjeita, joiden tarkoitus on antaa teknisesti perehtyneelle lukijalle tietoa mahdollisista käyttökohteista. Tämän käyttöohjeen tiedot eivät sisällä vakuutuksia tai takuita tuotteiden ominaisuuksista eivätkä tämän tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ennen käyttöä on ehdottoman tärkeää testata tuotetta käyttökohteeseen ja varmistaa, että tuote on käytössä turvallinen, taloudellinen ja käyttöön sopiva. Testi tulee suorittaa erityistä huolellisuutta noudattaen.

MOLYDUVAL

Soraja C 532

Tekniset tiedot

Lyhyen ajan lämpötila enintään	°C	180
Hapettumisen kesto	KPa	< 35
Tippumispiste	°C	250
Korroosiosuoja, Emcor, WWO, tislattu vesi	Laatu	0

Ilmoitetut käyttölämpötilat ovat ohjearvoja, jotka riippuvat voiteluaineen koostumuksesta ja käyttökohteesta. Ne saattavat vaihdella erityisolosuhteiden tai jatkuvan käytön mukaan.

Saat lisätietoja verkkosivustoltamme osoitteesta www.molyduval.com tai kysymällä lisää paikalliselta edustajalta.

Tämän käyttöohjeen sisältö perustuu nykyiseen tietoomme ja kokemuksiimme voiteluaineiden kehittämisessä ja valmistamisessa. Tribologisten järjestelmien monimutkaisuuden vuoksi tuotteidemme teho riippuu monista parametreista, joita emme pysty arvioimaan ja joiden vaikutusta emme pysty ennakoimaan. Tästä syystä yleisvääntämien tekeminen tuotteidemme toimivuudesta ei ole mahdollista. Tämän käyttöohjeen tiedot sisältävät sitoumuksettomia ohjeita, joiden tarkoitus on antaa teknisesti perehtyneelle lukijalle tietoa mahdollisista käyttökohteista. Tämän käyttöohjeen tiedot eivät sisällä vakuutuksia tai takuita tuotteiden ominaisuuksista eivätkä tämän tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ennen käyttöä on ehdottoman tärkeää testata tuotetta käyttökohteeseen ja varmistaa, että tuote on käytössä turvallinen, taloudellinen ja käyttöön sopiva. Testi tulee suorittaa erityistä huolellisuutta noudattaen.