



## Pineline Metallipesu

Tuotenro	270										
Kuvaus	Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste kiinnipalaneen öljyn-, rasvan- ja noenpoistoon moottoreista, tulisijoista ja muilta nokeentuneilta pinnoilta.										
Erityisominaisuudet	Suojaa rautaa korroosiolta. Soveltuu myös ultraäänipesukoneisiin sekä alumiinipintojen pesuun.										
Käyttöohjeet	Annostelu: 1 – 30 %. Ultraäänipesukoneissa annostelu: 1 – 5 %. Pesuveden lämpötila: +5...+80 °C. Vaikutusaika 1 – 5 min. Voidaan levittää kuumille pinnoille. Alumiinia pestäessä varmistettava kyseisen laadun soveltuvuus.										
Huom!	Älä anna aineen kuivua pestäville pinnoille. Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.										
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.										
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kirkas neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>13,3</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>11,6</td></tr><tr><td>Johtokyky (1 p-%, 25 °C)</td><td>2280 µS/cm</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,15</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kirkas neste	pH-arvo (20 °C)	13,3	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	11,6	Johtokyky (1 p-%, 25 °C)	2280 µS/cm	Suhteellinen tiheys	1,15
Olomuoto ja väri	kirkas neste										
pH-arvo (20 °C)	13,3										
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	11,6										
Johtokyky (1 p-%, 25 °C)	2280 µS/cm										
Suhteellinen tiheys	1,15										
Sisältö	<table><tr><td>Nonioisia tensidejä</td><td>15 – 30 %</td></tr><tr><td>Silikaatteja</td><td>10 – 25 %.</td></tr></table>	Nonioisia tensidejä	15 – 30 %	Silikaatteja	10 – 25 %.						
Nonioisia tensidejä	15 – 30 %										
Silikaatteja	10 – 25 %.										
Pakkaus	4 L, 25 L, 200 L, 1000 L.										
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4065-0006). Valmistettu Suomessa.										