

OK GoldRox



OK GoldRox on todellinen joka paikan ja asennon rutiliipukko. Poikkeuksellisen valokaaren vakauden ja puhdistusaikaa vähentävän vähäroiskeisuuden, silloitusta helpottavien sytytys- ja uudelleensytytysominaisuuksien ja vaivattoman kuonanpoiston ansiosta niin aloittelevat kuin kokeneetkin hitsaajat voivat luottaa OK GoldRox -puikkoihin. Tarjolla on eri kokoisia pakkauksia – jotka ovat kaikki täysin kierrätyskelpoisia.

Luokittelut	SFA/AWS A5.1: E6013 EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
Hyväksynät	ABS 2 BV 2 CE EN 13479 DB 10.039.48 DNV-GL 2 LR 2 VdTUV 19622

Hyväksynät tehdaskohtaisia, lisätietoja ESABilta.

Hitsausvirta	DC+-, AC
Seostyyppi	Carbon Manganese
Päällystetyyppi	Rutile-cellulosic covering

Tyypilliset lujuusarvot

Tila	Myötöraja	Murtolujuus	Venymä
ISO			
Hitsatussa tilassa	460 MPa	520 MPa	23 %

Charpy V -iskutitkeys

Tila	Testauslämpötila	Impact Value
ISO		
Hitsatussa tilassa	0 °C	60 J

Hitsiaineen Koostumus

C	Mn	Si
0.08	0.45	0.40

Hitsausarvot

Halkaisija	A	Jännite	Hyötyluku; hitsiainemäärä / kg lisäainetta	Puikkotarve hitsiainekiloa kohden, kpl	Puikon paloaika 90% maksivirralla	Hitsiaineentuotto
2.0 x 300 mm	50-70 A	25 V	0.60	172	38 sec	0.55 kg/h
2.5 x 350 mm	60-90 A	25 V	0.62	91	49 sec	0.8 kg/h
3.2 x 350 mm	90-140 A	24 V	0.59	59	57 sec	1.1 kg/h
4.0 x 350 mm	110-185 A	26 V	0.58	40	64 sec	1.4 kg/h