

# iQ GRANIT SD tekniset tiedot


2016

SERTIFIOINTI & LUOKITTELU	STANDARDI	iQ Granit SD
Lattianpäällysteen tyyppi	ISO 10581	Pysyvästi dissipatiivinen, homogeeninen vinyylilattianpäällyste
Sideainepitoisuus	ISO 10581	Tyyppi I
CE sertifiointi	EN 14041	Kyllä
Käyttöluokka	ISO 10874	Julkinen: 34 Teollisuus: 43

TEKNISEET TIEDOT	STANDARDI	iQ Granit SD
Kulutuskerroksen paksuus	ISO 24340	2.0 mm
iQ PUR		Kyllä
Kokonaispaksuus	ISO 24346	2.0 mm
Kokonaispaino/m <sup>2</sup>	ISO 23997	2950 g
Toimitusmuoto	ISO 24341 Rullina	n. 23 m x 200 cm art. no. 3096 _ _ _ 3 digit colour number
	ISO 24342 Laattoina	61 x 61 cm 14 laattaa/ltk = 5.21 m <sup>2</sup> art. no. 3097 _ _ _ 3 digit colour number

OMINAISUUDET	STANDARDI	iQ Granit SD
Mittapysyvyys	ISO 23999	≤ 0.40% vuodassa ≤ 0.25% laatussa
Paloluokka	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B <sub>fl</sub> s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Läpäisee
Jäännöspainuma	ISO 24343-1	Paras mitattu arvo: 0.02 mm Vaatimus: ≤ 0.10mm
Tuolinpyörä	ISO 4918	Soveltuu
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV
Sähkön eristävyys	VDE 0100, Part 600	R <sub>i</sub> ≤ 5 x 10 <sup>4</sup> Ohms
Sähkön vastus	ESD-approval SP-method 2472 EN 1081  EN/IEC 61340-4-1 / 100 V EN/IEC 61340-4-5	R ≤ 10 <sup>9</sup> Ohms R <sub>1</sub> ≤ 10 <sup>8</sup> Ohms R <sub>2</sub> ≤ 10 <sup>8</sup> Ohms R ≤ 10 <sup>8</sup> Ohms -
Puhdistus	ASTM F24 F51	Class A
Puhdistuvuus	ISO 8690	Hyvä
TVOC kokonaisemissiot	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (28 pv jälkeen)
Lattialämmitys		Soveltuu - maks. 27°C
Lämmönvastus	EN 12667	n. 0.01 m <sup>2</sup> K/W
Valonkesto	EN ISO 105-B02	≥ taso 7
Kemikaalien kesto	ISO 26987	Hyvä
Bakteerien kasvaminen	ISO 846:Part C	Ei toimi bakteerien kasvualustana
Kitka	DIN 51130 EN 13896	R9 ≥ 0.3
Sauman vetolujuus	EN 684	Keskiarvo: ≥ 240 N/50 mm Yksittäiset arvot: ≥ 180 N/50 mm
Värit		14

Noudata aina Tarkettin asennus- ja hoito-ohjeita. Lisätiedot [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi).



## Pakkaustiedot



## Vleiset tiedot



According to European Classification ISO 10874 - EN 685



iQ Granit SD	NCS N°	Welding Rod No.	iQ Granit SD	NCS N°	Welding Rod No.	iQ Granit SD	NCS N°	Welding Rod No.	iQ Granit SD	NCS N°	Welding Rod No.
710	S 1500-N	1287 411	714	S 2005-Y40R	1287 415	719	S 1502-Y50R	1287 256	724	S 4020-G50Y	1287 499
711	S 2502-B	1287 412	715	S 1020-Y30R	1287 416	721	S 2030-Y30R	1287 431	726	S 6502-B	1287 394
712	S 4502-B	1287 413	716	S 2020-Y30R	1287 417	722	S 4005-Y50R	1287 379			
713	S 7502-B	1287 414	718	S 2020-R90B	1287 419	723	S 7005-Y80R	1287 456			

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420 271 001 602 ■ Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett France SAS, org. zlozka - Tel. +421 248 291 317 ■ South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International - Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East - Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **ISRAEL:** Tarkett International - Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 0772 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310