

LIIMA SC 4000

Pakkauskoot:

Tuote	Sisältö	Tuotenro.
SC 4000 musta	0,7 kg	525 260
	0,35kg	525 259

Käyttökohteet:

SC 4000 on CFC-vapaa kaksikomponenttiliima kumin liimaamiseksi kumiin, kumia metalliin, kumia kankaaseen ja kangasta kankaaseen.

Tuotekuvaus:

Peruspolymeeri:	Polykloropreeni (CR)
Liutin:	Sykloheksaani / etylasetaatti (leimahdusherkkä!)
Väri:	musta
Tiheys:	0,96 g/ml

Erikoisominaisuudet:

- hyvä liitoksen alku- ja lopullinen tartunta
- suuri liitoksen dynaaminen kuormitettavuus
- hyvä yleiskäytettävyys
- CFC-vapaa

Sekoittaminen:

Tarvittavaan määrään SC 4000 liimaa sekoitetaan ER-42 kovettajaa (4% kokonaispainosta). Sekoitetaan hyvin.

Sekoituksen käyttöaika (Pot Life) (*):

Enimmillään 2 tuntia sekoituksen jälkeen (SC 4000 / ER-42).

Levitetyn liiman kuivumisajat:

1. kerros (pohjaliima): - min. 30 min., metallipinnalla min. 1 tunti (*)
2. kerros (tartuntaliima): - kun liimapinta on tarramainen
(testaa koskettamalla sormien rystysillä)
Mikäli tartuntakerros kuivuu yli, levitetään kerros lisää.

Liimakerrosten lukumäärä:

Metallipinnalle, karhennetulle kumille, kangaspinnalle	-	2 kerrosta
CN-kumikalvolle ja vulkanoimattomalle kumipinnalle	-	1 kerros

Käyttömäärä/m²

Yksi kerros SC 4000/ER-42: metallille tai CN-kalvolle	n. 200 g/m ²
karhennetulle tai vulkanoimattomalle kumille.....	n. 300 g/m ²
kankaalle.....	n. 400 g/m ²

Varastointiaika:

- 2 vuotta avaamattomassa alkuperäisessä astiassa. Varastointi olosuhteiden DIN 7716 mukaan.

(*) *Sekoituksen käyttöaika, pohjaliiman kuivumisaika ja tartunta-aika riippuvat luonnollisesti ympäröivistä olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmanvaihdosta jne..*

Siksi ilmoitettuja kuivumisaikoja on pidettävä ohjeellisina ja tarvittavat kuivumisajat on määriteltävä vallitsevien olosuhteiden mukaan.