

Tekniset tiedot

SORBIX PLUS

Tulostuspäivä 2016/08/05
Versio 2016-04-20



Tuotekuvaus

Piimaa, granuloitu, hehkutettu.

Tyypillinen kemiallinen analyysi (110 °C lämpötilassa kuivattamisen jälkeen)

SiO ₂	71,0 %
Fe ₂ O ₃	8,4 %
Al ₂ O ₃	10,5 %
TiO ₂	1,4 %
CaO	2,5 %
K ₂ O + Na ₂ O	2,1 %
MgO	1,6 %
Muut oksidit	1,1 %
<hr/>	
Hehkutushäviö (1025°C)	1,4 %
Ominaispaino	2,3 g/cm ³
pH (10-prosenttinen vesisuspensio)	5,5

Määrittely	Minimi	Maksimi	Keskiarvo
Irtotiheys		555 g/l	526 g/l
Imukyky, vesi (Westinghouse w/w)	110 %		124 %
Imukyky, öljy (Westinghouse w/w)	75 %		90 %
<hr/>			
Hiukkaskokojakauma (paino/paino)	Minimi	Maksimi	Keskiarvo
> 1,5 mm		8 %	3 %
1,0-1,5 mm			40 %
0,5-1,0 mm			48 %
0,3 - 0,5 mm			7 %
0,09 - 0,3 mm		4,1 %	2 %
< 0,09 mm		1 %	0,1 %

Ilmoitetut arvot ovat 12 kuukauden laboratoriotestien keskiarvo.

Damolin A/S, Kønsborgvej 9, 7884 Fur, Denmark. Telephone: +45 97 593 222
Damolin GmbH, Zum Eisenhammer 53, 46049 Oberhausen, Germany. Telephone: +49 208 810632 -0
Damolin GmbH, NL Hamburg, Brennerhof 121, 22113 Hamburg, Germany. Telephone: +49 40 237303-0
Damolin S.A.S, 15 Route de Chamarande, 91580 Etrechy, France. Telephone: +33 1 60 80 31 87
www.damolin.com / info@damolin.com

Damolin on ISO 9001: 2008-sertifioitu.