

TUOTETIETOESITE

SikaForce®-300 Primer

Tartunta-aine SikaForce® muovinkorjausliimoille

TYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus	Liutinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1)	Väritön, kirkas
Levityslämpötila	15 – 30 °C
Tuotteen käyttäminen	Aerosoli
Peittävyys	riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta 20 ml/m ²
Kuivumisaika	minimi 5 minuuttia maksimi 2 tuntia
Säilyvyys	36 kuukautta ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} varastoituna alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa, kuivassa tilassa ≤ 25 °C

Kuvaus

SikaForce®-300 Primer on liutinpohjainen väritön tartunta-aine. SikaForce®-300 Primer on erityisesti kehitetty sumutettavaksi puhaille, hiotuille muovipinnoille tartunta-aineksi ennen SikaForce®-301 tai SikaForce®-302 -muovinkorjausliiman levittämistä. Tällä primerillä saavutetaan hyvä tartunta ilman muita käsittelyjä useimmille eri muovilaaduille.

TUOTTEEN EDUT

- Helposti sumuttamalla annosteltavissa
- Nopeasti kuivuva
- Parantaa liiman tartuntaa useilla eri muovipinnoilla

KÄYTTÖKOhteet

SikaForce®-300 Primer käytetään parantamaan liiman tartuntaa useilla erilaisilla muovipinnoilla. Tiedustele valmistajan ohjeita ja suorita testit todellisilla materiaalinpinnoilla ennen SikaForce®-300 Primer käyttöä muovilaaduilla, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalinpinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Valmistelu

Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia, eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia.

Käyttökohde

SikaForce®-300 Primer tulee annostella lämpötila-alueella 15 °C - 30 °C (tuotteen, ympäristön ja materiaalipinnan lämpötila).

SikaForce®-300 Primer tulee annostella ohuena, peittävänä kalvona muovipintaan lyhyillä painalluksina välttää aineen pisaroitumista/valumista.

Mikäli primeroitua muovipintaa ei liimata tuotteelle ilmoitetun maksimi avoinajan (kuivumisaika) sisällä, tulee primerointi -käsittely uusia (vain kertaalleen) ennen liimausta. Menekki ja annostelutapa riippuvat materiaalipinnan luonteesta.

TÄRKEÄ HUOMIO

SikaForce®-300 Primer sisältää liuotinainetta, millä voi olla samentava vaikutus tuoreisiin maalipintoihin. Varmistu tuotteen soveltuvuudesta etukäteen suoritettavalla testillä.

Vältä levittämästä tuotetta huokoisille materiaalipinnoille sillä niissä tuotteen kuivuminen ei välttämättä tapahdu täydellisesti, aiheuttaen mahdollisia muutoksia liimaliitoksen toimintaan.

Suojaa liitosta ympäröivät alueet tarvittaessa suojateipillä.

SikaForce®-300 Primer ei sovellu käytettäväksi viimeistelyaineena tai puhdistusaineeksi.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tarkeempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvatieotteet

PAKKAUSTIEDOT

Aerosoli	200 ml
----------	--------

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseem kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lopukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

TUOTETIETOESITE

SikaForce®-300 Primer
 Versio 01.01 (01 - 2024), fi_FI
 014761000013002000

Oy Sika Finland Ab
 TM Industry
 PL 49, Koskelontie 23 C
 02921 Espoo
 Puh. 09-511 431
 www.sika.fi

