

## TEKNINEN TUOTESELOSTE

# PIKALIIMOJEN PRIMERI

Etra Superglue Primer parantaa syanoakrylaattiliimojen tarttuvuutta. Se mahdollistaa vaikeasti liimautuvien muovien, kuten polyeteenin, polypropeenin, PTFE:n sekä vitonin/silikonin ja kestumuovien liimaamisen. Monia muoveja ei voida liimata tai voi liimata vain osittain. Kun nämä muovit esikäsitellään Etra Super Glue Primerilla, vaikeasti tarttuvien muovien liimaaminen on mahdollista. Nopea ja helppo levitys. Lisää syanoakrylaattiliimojen käyttömahdollisuuksia. Vaikeasti tarttuvien muovien lujuus paranee.

### TUOTENIMIKE

15 ml pullo 10340012179

### TIETOA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ

Korjattavien metallipintojen on oltava vapaita öljystä, rasvasta, liasta tai muista epäpuhtauksista. Alustan esikäsitely vaikuttaa korjauksen laatuun. Käytä tähän tarkoitukseen esim. Etra Fast Degreaser rasvanpoistotuotetta. Levitä liimattavalle pinnalle ohut kerros Primeriä siveltimellä tai nukattomalla liinalla. Haihtumisaika n. 30 sekuntia. Levitä liima liimattavalle pinnalle ja liitä osat toisiinsa.

### KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Katso turvallisuuteen liittyvät tiedot ajankohtaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

### VARASTOINTI & SÄILYVYYS

Säilyvyysaika on optimaalisessa säilytyslämpötilassa +5 °C:n ja +25 °C:n välillä suljetussa alkuperäispakkauksessa enintään 12 kuukautta. Korkeampi säilytyslämpötila heikentää säilyvyyttä huomattavasti. Varastointilämpötila ei saa laskea alle +2 °C:n. Suojaa tuote suoralta auringonvalolta tai kuumuudelta, pakkaselta ja kosteudelta.

### HUOMIOITAVAA

Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ja huomautukset. Tämän teknisen tiedotteen sisältämät tiedot ovat ainoastaan tiedotustarkoituksiin ja niiden uskotaan olevan tarkkoja parhaan tietämyksemme mukaan. Emme ota mitään vastuuta tuloksista. Tuote soveltuu vain ammattimaisille ja kokeneille käyttäjille. Käyttäjän omalla vastuulla on ryhtyä varotoimenpiteisiin omaisuuden ja ihmisten suojelemiseksi vaaroilta, joita saattaa esiintyä näiden tuotteiden käsittelyssä ja käytössä. Näin ollen Etra kieltäytyy kaikista nimenomaisista tai epäsuorista takuista, mukaan lukien takuut tai soveltuvuussitoumukset tiettyyn tarkoitukseen. Etra kieltäytyy kaikesta vastuusta minkäänlaisista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.



### TEKNISET OMINAISUUDET:

Komponentti:	Alifaattiset amiinit organisessa liuotimessa
Olomuoto:	neste
Väri:	väritön
Tuoksu:	bensiinin kaltainen
Viskositeetti <sup>1)</sup> [mPas]:	0,5 – 1,2
Tiheys <sup>2)</sup> [g/ml]:	0,690 – 0,725
Leimahduspiste <sup>3)</sup> [°C]:	< 0 °C
Höyryn paine [hPa]:	60

1) 25 °C, Brookfield viskositeettimittari

2) Mitattu DIN 53217:n mukaisesti, osa 2 tiheysmalli 475/III

3) Mitattu DIN 51755:n mukaisesti