


Tuotekuvaus

OK 92.58 on valuraudan kylmä- ja puolikuuma-hitsaukseen tarkoitettu hitsauspuikko, jonka hitsiaine on nikkelin ja raudan seos. OK 92.58 on tarkoitettu pallografiittivaluraudan hitsaukseen, mutta se sopii myös harmaan valuraudan ja adusoidun valun hitsaukseen.

Hitsausvirta

AC, DC+/-, OCV 50 V

Hitsausasennot**Luokitukset**

SFA/AWS A5.15 ENiFe-CI-A
EN ISO 1071 E C NiFe-CI-A 1

Tyypillinen puhtaan hitsiaineen analyysi

C	Si	Mn	Ni	Al	Fe
1,5	0,7	0,8	51	1,4	46

Tyyp. mek. ominaisuudet, puhdas hitsiaine

Murtolujuus, MPa 375

Hitsausvirta- ja taloudellisuustiedot

Halkaisija mm	Pituus mm	Hitsausvirta A	Kaarijännite V	N. Hitsiaine kg/kg puikkoja	B. Lukumäärä kpl/kg hitsiaine	H. Tuotto kg/h	T. Paloaika s/puikko
2,5	300	55-75	21	0,70	90	0,6	70
3,2	350	75-100	23	0,70	45	0,9	90
4,0	350	85-160	24	0,70	30	1,8	70